

WEROLACK

WALZENBEZÜGE FÜR TRANSFER- UND LACKAUFTTRAGSWALZEN

PRODUKTPORTFOLIO

Werkstoff	Sh A	Farbe	EL. Eigenschaft	Max.°C	MO	O ₃	ELA	E/K	AB
WEROTECH									
D302-02	30	graphitschwarz	isolierend	130	3	1	1	1	n.A.
D359-11	35	hellrosa	isolierend	130	3	1	1	1	n.A.
D409-54	40	ozeanblau	isolierend	130	3	1	1	1	n.A.
D551-12	55	steingrau	isolierend	130	3	1	1	1	3
D552-01	55	graphitschwarz	ableitend	130	3	1	1	1	2
M652-01	65	graphitschwarz	ableitend	130	2	1	3	3	1
D659-70	65	verkehrsgrün	isolierend	130	3	1	1	1	2
D701-54	70	ozeanblau	isolierend	130	3	1	1	1	2
D801-54	80	ozeanblau	isolierend	130	3	1	2	1	3

● = Chemische Beständigkeit : MO = Mineralöl | O₃ = Ozon | E/K = Ester/Ketone

1 = beständig | 2 = bedingt beständig | 3 = unbeständig

● = Physikalische Eigenschaften : ELA = Elasticity | AB = Abrasion Resistance

1 = sehr gut | 2 = gut | 3 = befriedigend

Elektrische (EL) Eigenschaft : Leitfähig < 10⁴ Ω | Ableitend < 10⁸ Ω | Isolierend > 10¹⁴ Ω.

Der elektrische Widerstand wurde an einem Labormuster getestet und stimmt nicht mit dem Wert der gummierten Walze überein.

Haftungsausschluss:

Die vorstehenden Angaben beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt das Produkt wird sachgerecht gelagert und angewendet. Diese Daten verstehen sich als Charakterisierung der Werkstoffeigenschaften und nicht als Mindestwerte im Sinne einer Spezifikation. Technische Änderungen vorbehalten.