

WERO SIL

GRAN RESISTENCIA AL CALOR Y AL OZONO ANTIADHERENTE

GAMA DE PRODUCTOS

Compuesto	Sh A	Color	Prop. eléctricas	Máx.°C	MO	O ₃	ELA	E/K	AB
WERO SIL									
O502-24	50	rojo	aislante	200	3	1	2	3	3
O602-24	60	rojo	aislante	200	3	1	2	3	3
O702-24	70	rojo	aislante	200	3	1	2	3	3
O802-24	80	rojo	aislante	200	3	1	2	3	3

● = Resistencia química : MO = Aceite mineral | O₃ = Ozono | E/K = Ésteres/Cetonas 1 = resistente | 2 = resistente con restricciones | 3 = no resistente
 ● = Propiedades físicas : ELA = Elasticidad | AB = Resistencia a la abrasión 1 = muy buena | 2 = buena | 3 = moderada

Propiedades eléctricas (EL) : Conductividad < 10⁴ Ω | Disipación < 10⁸ Ω | Aislamiento > 10¹⁴ Ω.

La resistencia eléctrica se probó en una muestra de laboratorio y no coincide con el valor del rodillo de goma.

Características:

- ✓ Resistencia a altas temperaturas
- ✓ Excelente resistencia al ozono y al envejecimiento
- ✓ Acabado de superficie excelente y optima aplicación de producto

Campos de aplicación:

- ✓ Para rodillos de arrastre de papel o plástico
- ✓ Procesos de calentamiento y curado
- ✓ Procesos de manipulación y conversión de bandas

Exclusión de responsabilidad

■ La información anterior se basa en nuestro conocimiento y experiencia en condiciones normales, asumiendo que el producto se almacena y utiliza correctamente. Estos datos se entienden como la caracterización de las propiedades del material y no como valores mínimos en términos de especificación. Reservados los cambios técnicos.