

AntiTAC

RECUBRIMIENTO RESISTENTE AL DESGASTE PARA RODILLOS DE PRESIÓN (NIP) Y DE CONTACTO

GAMA DE PRODUCTOS

Compuesto	Sh A	Color	Prop. eléctricas	Máx.°C	MO	O ₃	ELA	E/K	AB
AntiTAC									
D459-01	45	negro grafito	dispersante	130	3	2	2	1	2
D659-03	65	negro grafito	dispersante	130	3	2	2	1	3
D809-51	80	azul oceáno	aislante	130	3	2	2	1	1
D905-02	90	negro grafito	dispersante	130	3	1	3	2	2

● = Resistencia química : MO = Aceite mineral | O₃ = Ozono | E/K = Ésteres/Cetonas : 1 = resistente | 2 = resistente con restricciones | 3 = no resistente
 ● = Propiedades físicas : ELA = Elasticidad | AB = Resistencia a la abrasión : 1 = muy buena | 2 = buena | 3 = moderada

Propiedades eléctricas (EL) : Conductividad < 10⁴ Ω | Disipación < 10⁸ Ω | Aislamiento > 10¹⁴ Ω.

La resistencia eléctrica se probó en una muestra de laboratorio y no coincide con el valor del rodillo de goma.

Características:

- ✓ Coeficiente de fricción (COF) siempre bajo
- ✓ Superficie microestructurada
- ✓ Sin silicona. Se puede volver a rectificar

Campos de aplicación:

- ✓ Eliminador de matriz de etiquetas
- ✓ Bobinadora
- ✓ Recubrimiento de telas

Exclusión de responsabilidad

La información anterior se basa en nuestro conocimiento y experiencia en condiciones normales, asumiendo que el producto se almacena y utiliza correctamente. Estos datos se entienden como la caracterización de las propiedades del material y no como valores mínimos en términos de especificación. Reservados los cambios técnicos.