

WERO SIL-TTC

RECUBRIMIENTOS DE ALTA LIBERACIÓN PARA APLICACIONES DE RODILLOS DE PRESIÓN NIP

GAMA DE PRODUCTOS

Compuesto	Sh A	Color	Prop. eléctricas	Máx.°C	MO	O ₃	ELA	E/K	AB
WERO SIL-TTC									
O659-51	65	azul claro	aislante	220	2	1	1	3	3
O809-51	80	azul claro	aislante	220	2	1	1	3	3
O909-54	90	azul océano	aislante	220	2	1	1	3	3

● = Resistencia química : MO = Aceite mineral | O₃ = Ozono | E/K = Ésteres/Cetonas 1 = resistente | 2 = resistente con restricciones | 3 = no resistente

● = Propiedades físicas : ELA = Elasticidad | AB = Resistencia a la abrasión 1 = muy buena | 2 = buena | 3 = moderada

Propiedades eléctricas (EL) : Conductividad < 10⁴ Ω | Disipación < 10⁸ Ω | Aislamiento > 10¹⁴ Ω.

La resistencia eléctrica se probó en una muestra de laboratorio y no coincide con el valor del rodillo de goma.

Características:

- ✓ Superficie muy antiadherente
- ✓ Alta conductividad térmica
- ✓ Propiedades físicas optimizadas
- ✓ Posibilidad de nuevo rectificado

Campos de aplicación:

- ✓ Extrusión de película
- ✓ Laminación por extrusión
- ✓ Estampado por fusión
- ✓ Laminación en caliente

Exclusión de responsabilidad

■ La información anterior se basa en nuestro conocimiento y experiencia en condiciones normales, asumiendo que el producto se almacena y utiliza correctamente. Estos datos se entienden como la caracterización de las propiedades del material y no como valores mínimos en términos de especificación. Reservados los cambios técnicos.