

WEROPOR

RECUBRIMIENTO DE CAUCHO ESPONJOSO PARA RODILLOS DE CONTACTO Y PRESIÓN

GAMA DE PRODUCTOS

Compuesto	Sh A	Color	Prop. eléctricas	Máx.°C	MO	O ₃	ELA	E/K	AB
WEROPOR									
D109-01	5	negro grafito	aislante	50	3	1	3	1	N/D
D105-54	10	azul oscuro	aislante	50	3	1	3	1	N/D
D102-50	20	azul claro	aislante	50	3	1	3	1	N/D

● = Resistencia química : MO = Aceite mineral | O₃ = Ozono | E/K = Ésteres/Cetonas 1 = resistente | 2 = resistente con restricciones | 3 = no resistente

● = Propiedades físicas : ELA = Elasticidad | AB = Resistencia a la abrasión 1 = muy buena | 2 = buena | 3 = moderada

Propiedades eléctricas (EL) : Conductividad < 10⁴Ω | Disipación < 10⁸Ω | Aislamiento > 10¹⁴Ω.

La resistencia eléctrica se probó en una muestra de laboratorio y no coincide con el valor del rodillo de goma.

Características:

- ✓ Excelente compresibilidad
- ✓ Estructura celular homogénea para una presión de contacto constante
- ✓ Mayor resistencia al desgaste
- ✓ Adecuado para recubrimientos híbridos

Campos de aplicación:

- ✓ Bobinadoras
- ✓ Cortadoras
- ✓ Cambiador automático de bobinas

Exclusión de responsabilidad

■ La información anterior se basa en nuestro conocimiento y experiencia en condiciones normales, asumiendo que el producto se almacena y utiliza correctamente. Estos datos se entienden como la caracterización de las propiedades del material y no como valores mínimos en términos de especificación. Reservados los cambios técnicos.