

WEROTECH

RECUBRIMIENTOS UNIVERSALES PARA RODILLOS DE ARRASTRE, DE CONTACTO Y DE RUEDA LIBRE

GAMA DE PRODUCTOS

Compuesto	Sh A	Color	Prop. eléctricas	Máx.°C	MO	O ₃	ELA	E/K	AB
					●	●	●	●	●
WEROTECH									
D600-01	60	negro grafito	conductivo	130	3	1	1	1	3
B605-01	60	negro grafito	conductivo	80	3	3	3	3	1
D651-01	65	negro grafito	conductivo	130	3	2	2	1	2
E650-01	65	negro grafito	disipador	120	1	1	3	3	2
C701-01	70	negro grafito	aislante	120	1	3	3	3	2
D751-01	75	negro grafito	conductivo	130	3	1	1	1	1
B759-01	75	negro grafito	aislante	80	3	3	3	3	2
M802-01	80	negro grafito	aislante	130	2	1	3	3	2
E851-01	85	negro grafito	disipador	120	2	1	3	2	3

● = Resistencia química : MO = Aceite mineral | O₃ = Ozono | E/K = Ésteres/Cetonas 1 = resistente | 2 = resistente con restricciones | 3 = no resistente
● = Propiedades físicas : ELA = Elasticidad | AB = Resistencia a la abrasión 1 = muy buena | 2 = buena | 3 = moderada

Propiedades eléctricas (EL) : Conductividad < 10⁴ Ω | Disipación < 10⁸ Ω | Aislamiento > 10¹⁴ Ω.

La resistencia eléctrica se probó en una muestra de laboratorio y no coincide con el valor del rodillo de goma.

Exclusión de responsabilidad

■ La información anterior se basa en nuestro conocimiento y experiencia en condiciones normales, asumiendo que el producto se almacena y utiliza correctamente. Estos datos se entienden como la caracterización de las propiedades del material y no como valores mínimos en términos de especificación. Reservados los cambios técnicos.