

WEROTECH-SB | SIMPLYBLUE

RECUBRIMIENTO PARA RODILLO DE TRANSFERENCIA PARA MÁQUINAS LAMINADORAS SIN DISOLVENTES

GAMA DE PRODUCTOS

Compuesto	Sh A	Color	Prop. eléctricas	Máx.°C	MO	O ₃	ELA	E/K	AB
WEROTECH-SB									
N852-24	85	azul océano	aislante	120	2	1	3	2	2

● = Resistencia química : MO = Aceite mineral | O₃ = Ozono | E/K = Ésteres/Cetonas 1 = resistente | 2 = resistente con restricciones | 3 = no resistente
 ● = Propiedades físicas : ELA = Elasticidad | AB = Resistencia a la abrasión 1 = muy buena | 2 = buena | 3 = moderada
 Propiedades eléctricas (EL) : Conductividad < 10⁴ Ω | Disipación < 10⁸ Ω | Aislamiento > 10¹⁴ Ω.
 La resistencia eléctrica se probó en una muestra de laboratorio y no coincide con el valor del rodillo de goma.

Características:

- ✓ Tensión superficial optimizada para garantizar una distribución uniforme del adhesivo sobre el sustrato, lo que resulta en un recubrimiento más preciso y uniforme
- ✓ Calidad de recubrimiento optimizada que mejora la apariencia del producto final y garantiza la integridad y la resistencia de la laminación
- ✓ Resistente al desgaste, ideal para grandes volúmenes de producción

Campos de aplicación:

- ✓ Envases para alimentos
- ✓ Envases farmacéuticos y médicos
- ✓ Envases industriales

Exclusión de responsabilidad

La información anterior se basa en nuestro conocimiento y experiencia en condiciones normales, asumiendo que el producto se almacena y utiliza correctamente. Estos datos se entienden como la caracterización de las propiedades del material y no como valores mínimos en términos de especificación. Reservados los cambios técnicos.